

Q070520 FRAMATON AMBIENTE BUCCIATO LUCIDO

Rivestimento murale all'acqua per interno. Finitura bucciata lucida, inodore, a basso contenuto di COV.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,3 kg/l

Potere coprente (rif. MU 1961): MEDIO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): SEMILUCIDO

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): * * *


Presa di sporco (rif. UNI 10795): MOLTO BASSA

Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. b/BA – 2010, è 100 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMATON AMBIENTE BUCCIATO LUCIDO Q070520, pronto all'uso, contiene al massimo 100 g/l di COV.


Modi di impiego




N.B.: l'effetto bucciato, più o meno accentuato, è direttamente dipendente dal tipo di rullo di spugna utilizzato.




Diluizione: pronto all'uso



Tempo di attesa prima della seconda mano: 6 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 48 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 2 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: sui supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, in buone condizioni o sfarinanti si deve applicare una mano di un idoneo fissativo prima di procedere all'applicazione di FRAMATON AMBIENTE BUCCIATO LUCIDO Q070520.

Proposta colore

Colorimetria: FRAMATON AMBIENTE BUCCIATO LUCIDO Q070520 è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON – pastelli.



“**Coloranti**”: FRAMATON AMBIENTE è tinteggiabile con i coloranti DAC nella versione bucciata lucida.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi. Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013