

MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY"

Lucido e Satinato

Smalto acrilico monocomponente all'acqua idoneo sia all'interno che all'esterno per la decorazione e la protezione dei pavimenti di box, cantine, magazzini, capannoni, aree di gioco, per la delimitazione di parcheggi privati e per segnaletica privata. Mantoplast Hydro "One-Day" Q136184 e Q136185 possono essere utilizzati come finitura trasparente (antispolvero) non colorata in modo da proteggere ed esaltare l'aspetto naturale del supporto.

PESO SPECIFICO:

LUCIDO: Q136180 Bianco 1,24 kg/l - Q136182 Media 1,17 kg/l – Q136184 Trasparente 1,03 kg/l

SATINATO: Q136181 Bianco 1,25 kg/l - Q136183 Media 1,18 kg/l – Q136185 Trasparente 1,04 kg/l

RESIDUO SECCO: 50% (peso/peso)

BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813 glossmetro 60° : GLOSS 80 LUCIDO, 35 SATINATO

DUREZZA ISO 1522 '73-ASTM 4366 König: OSCILLAZIONI 100


ADESIONE AL SUPPORTO ISO 4624/16276-1: 6 – 12 MPa

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)


Il valore limite UE per questo prodotto (cat. I/BA): 140 g/l di COV (2010) prodotto pronto all'uso.

Il prodotto "MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY"", pronto all'uso, contiene al massimo 140g/l di COV.


Modi di impiego




APPLICAZIONE: Rullo pelo corto, velour.



DILUIZIONE : 5% (a volume) di acqua




ADDITIVAZIONE : 4% (a volume) di ADHESION PROMOTER Q136186 appena prima dell'uso. L'impiego di adhesion promoter aumenta considerevolmente l'adesione e la resistenza dello smalto MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY". **E' importante aggiungere acqua e additivo e solo dopo miscelare accuratamente il prodotto.**



Tempo di attesa prima della seconda mano: 6-8 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato



Resa: 14 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda del supporto e del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: pavimenti in cemento, piastrelle di ceramica, clinker, asfalto.

Pretrattamento dei supporti

Il supporto deve essere perfettamente pulito e asciutto (umidità del supporto inferiore al 4%), privo di tracce di sostanze grasse e perfettamente spolverato.

In caso di lavaggio con soluzione detergente si raccomanda di risciacquare accuratamente e lasciare asciugare bene.

MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY"™ può essere applicato su vecchie vernici purché ben aderenti al supporto e previa carteggiatura.

È preferibile, su pavimentazioni che hanno subito trattamento di "elicotteratura", eseguire trattamenti meccanici di preparazione come molatura, pallinatura o raschiatura.

Proposta colore

"Colorimetria": MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY" è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON – pastelli, Color Trainer e in quelle standard NCS e RAL.



"Coloranti": lo smalto MANTOPLAST HYDRO "ONE-DAY" è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto non deve essere applicato a temperature inferiori a 5° C.

Il prodotto deve essere agitato con cura utilizzando un trapano con agitatore.

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".