

PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA

PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA è un plastico murale per esterni, a rasatura uniforme ed omogenea. Formulato con pigmenti solidi alla luce ed inerti pregiati, legati con resine acriliche in emulsione acquosa. Il film del prodotto resiste allo sviluppo di muffe, alghe e funghi. il prodotto è indicato per la protezione e il ripristino delle superfici murali comprese quelle a cappotto.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,7 kg/l

Residuo secco: 84 (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1961): ***

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062): OPACO

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062): ALTA

Permeabilità all'acqua liquida (rif. UNI 1062): BASSA

Resistenza alle intemperie (rif. ASTM G 26): INALTERATO (1000h)


Dimensione delle particelle (rif. UNI 1062): Q103401 (1,2) - Q003407 (1,2) MOLTO GROSSOLANA
Q003408 (0,7) GROSSOLANA


LECHLER S.p.A. 22100 COMO - ITALY via Cecilio, 17
11
EN 15824 Plastico murale a spessore per esterni con legante organico
Permeabilità al vapor d'acqua: V_1 ($v=208$ g/m ² d $s_d=0,1008$ m) Assorbimento d'acqua: W_3 ($w=0,05$ kg/m ² h ^{0,5}) Adesione: 2,7 MPa Durabilità: 2,7 MPa Conducibilità termica: $\lambda=0,54$ W/(m K) Reazione al fuoco: Euroclasse F

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. c/BA – 2010, è 40 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA pronto all'uso contiene al massimo 40 g/l.


Modi di impiego




Diluizione: pronto all'uso



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 0,5 m²/kg (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA. Il risultato migliore è ottenuto con l'utilizzo di EDILPAINT ISOLANTE. Si consiglia di applicare una mano di IDROPITTURE SILOSSANICA PROF o FRAMATON RIVESTE PROF o POLIPLAST PROF dopo l'isolante.

Proposta colore

Colorimetria: l'idropittura PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON – esterni



“Coloranti”: l'idropittura PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

06/2014