

# SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA

Plastico murale per esterni e interni idrofobizzante a rasatura uniforme ed omogenea. Formulato con pigmenti solidi alla luce ed inerti pregiati legati con resine silossaniche in combinazione con resine acriliche. Il film del prodotto resiste allo sviluppo di muffe, alghe e funghi. il prodotto e' indicato per la protezione e il ripristino delle superfici murali comprese quelle a cappotto.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,75 kg/l (Q170307,Q170317)

**Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062):** ALTA

**Permeabilità all'acqua liquida (rif. UNI1062):** \*\*\*

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062):** OPACO

**Resistenza alle intemperie (rif. ASTM G 26):** INALTERATO (1000 h)

**Dimensione delle particelle (rif. UNI 1062):** Q170317 (0,7) GROSSOLANA  
Q170307 (1,2) MOLTO GROSSOLANA



LECHLER S.p.A. 22100 COMO - ITALY via Cecilio, 17
11
<b>EN 15824</b> Plastico murale a spessore per esterni con legante organico
Permeabilità al vapor d'acqua: $V_1$ ( $v=208$ g/m <sup>2</sup> d $s_d=0,1008$ m) Assorbimento d'acqua: $W_3$ ( $w=0,05$ kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) Adesione: 2,7 MPa Durabilità: 2,7 MPa Conducibilità termica: $\lambda=0,54$ W/(m K) Reazione al fuoco: Euroclasse F

### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. c/BA -2010, è 40 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA (0,7-1,2) pronto all'uso contiene al massimo 40 g/l di COV.

## Modi di impiego


---




Diluizione: pronto all'uso. Se necessario aggiungere 1-2% acqua



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 0,5 m<sup>2</sup>/kg (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** MURI esterni- interni intonaci civili e premiscelati gesso cartongesso.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA (0,7-1,2). Il risultato migliore è ottenuto con l'utilizzo di PRIMER SILICONICO Q080110 oppure EDILPAINT ISOLANTE Q080203. Si consiglia di applicare una mano di Idropittura Silossanica o riveste o Poliplast dopo l'isolante.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** l'idropittura SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA (0,7-1,2) è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON – esterni



“**Coloranti**”: l'idropittura SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA (0,7-1,2) è tinteggiabile con i coloranti DAC.



### Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

06/2014