

# Q020702 SUPRA DI FONDO

Pittura oleosintetica di fondo adatta sia in interno che in esterno. E' disponibile in colore bianco.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,7 kg/l (Q02070-)



**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813):** OPACO

**Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366):** 12 oscillazioni


### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. G/BS – 2010, è 350 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q020702 SUPRA DI FONDO, pronto all'uso, contiene al massimo 350 g/l di COV.


## Modi di impiego




Solvente: 00570  
Diluizione: 1% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** legno, materiali ferrosi.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** sui supporti in legno nuovi e vecchi, già verniciati o no, il prodotto Q020702 SUPRA DI FONDO o Q002703 SUPRA DI FONDO TR, può essere applicato direttamente; in caso sia necessario effettuare delle stuccature utilizzare 05510 LECHLEROID MASTICE DENSO. Non applicare direttamente su vecchi trattamenti in fase di distacco o spellicolanti, rimuovere lo strato non coeso, carteggiare o sverniciare, prima di applicare SUPRA DI FONDO Q020702. Sui supporti in metallo applicare una mano di antiruggine preventivamente all'applicazione di SUPRA DI FONDO Q020702.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** il prodotto Q002703 SUPRA DI FONDO TR è formulato nelle tinte "Fondi al solvente", estratto di tinte di fondo per realizzare facilmente tutte le tinte delle cartelle NCS e RAL in smalto SYNTEX.

**"Coloranti":** SUPRA DI FONDO TRASPARENT Q002703 è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.  
SUPRA DI FONDO BIANCO Q020702 non è tinteggiabile con i coloranti DAC.



### Note

SUPRA DI FONDO deve essere sempre ricoperto con uno smalto a finire.

SUPRA DI FONDO, bianco o colorato, è sovraverniciabile con tutti gli smalti sintetici od oleo-sintetici, non con smalti nitro, epossidici o poliuretanic bicomponenti.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 36 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2013