

SYNTEX ANTICORROSIVA HP

Antiruggine sintetica disponibile nei colori rosso ossido 05308, grigio 05309, bianco 05310.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,3 kg/l (0530-, 05310) – 1,5 kg/l (05312 Syntex Anticorrosiva HP TR)

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): OPACO



Resistenza agli agenti atmosferici (esposizione naturale): 1 anno, inalterato.

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 40 oscillazioni.

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. I/BS – 2010, è 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto SYNTEX ANTICORROSIVA HP, pronto all'uso, contiene al massimo 500 g/l di COV.


Modi di impiego




Solvente: 00570
Diluizione: 3% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: materiali ferrosi.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi mai verniciati devono essere carteggiati e sgrassati prima di applicare SYNTEX ANTICORROSIVA HP ROSSA 05308. In presenza di ruggine carteggiare o sabbare il supporto ammalorato rimuovendo ogni traccia di ossidazione del ferro, sgrassare e, in fine, procedere all'applicazione dell'antiruggine.

Proposta colore

Colorimetria: il prodotto SYNTEX ANTICORROSIVA HP TRASPARENT 05312 è formulato nelle tinte "Fondi al solvente", estratto di tinte di fondo per realizzare facilmente tutte le tinte delle cartelle NCS e RAL con finitura in smalto SYNTEX.

"Coloranti": SYNTEX ANTICORROSIVA TRASPARENT 05312 è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC. SYNTEX ANTICORROSIVA HP ROSSA 05308, GRIGIA 05309 e BIANCA 05310 non sono tinteggiabili con i coloranti DAC.



Note

SYNTEX ANTICORROSIVA HP, 05308-05309-05310-05312, deve essere sempre ricoperto con uno smalto a finire ed è sovraverniciabile con tutti gli smalti sintetici od oleo-sintetici, non con smalti nitro, epossidici o poliuretanic bicomponenti.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 36 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".