

Tipologia prodotto	Finitura a base olio, ad "alto solido", per legno, cotto e pietra.
Area d'applicazione	Trattamento di finitura per pavimenti e arredi in legno, cotto e pietra, in interno ed esterno. Risalta la venatura del legno.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Alto Solido (ca. 85% di pregiati oli naturali). • Bassissimo contenuto do C.O.V. (<4%). • <u>Non contiene biocidi e preservanti.</u> • Buona permeabilità al vapore. • Altamente idrorepellente e lavabile. • Resistente a macchie di diversa natura. • Ottima resistenza all'usura da calpestio. • Non si carica elettrostaticamente, evitando con ciò di ionizzare l'aria e attirare la polvere sulle superfici trattate. • Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; residui facilmente e completamente bio-degradabili; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.
Aspetto della superficie a prodotto applicato	Ad effetto "bagnato", mette in risalto (fiamma) la naturale venatura del legno. Dato a una-due mani satura i pori, lasciando una sottilissima patina incolore opaco-satinata sulla superficie.
Dichiaraz. completa dei componenti	Standolio di soia, glicerato di colofonia, olio di tung, farina fossile di diatomee, cera carnauba, siccativi (senza Pb), argilla.
Dati tecnici	<p>Forma fisica: liquido semiopaco, ambrato.</p> <p>Viscosità (20° C): 48 sec. (coppa Ford/4).</p> <p>Peso specifico (20° C): ca. 0.98 gr/ml.</p> <p>Resa: 25-40 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.</p> <p>Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.</p> <p>Confezioni: in PE da 0,5 - 2 lt.</p>
Modalità di applicazione	<p>Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, privo di grassi e sporco. In caso di residui o sacche di resina, pulire con Diluente. Carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata (prima grana 80-180, poi grana 280-320).</p> <p>Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello, rullo a pelo corto o spandicera. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura prima dell'uso. Applicare 1-2 mani, secondo l'assorbimento del fondo e il grado di finitura richiesto, ben tirate a 18-24 ore* una dall'altra; ripassare dopo ogni mano, a superficie ancora "oleosa" (ca. 10-15 min.), con uno straccio asciutto per togliere il prodotto rimasto in superficie. Utilizzando la monospazzola: distribuire il prodotto sul pavimento e tirarlo con spatola o stendicera, passare la monospazzola con pad bianco e massaggiare il pavimento; se richiesto, ripetere il trattamento il giorno successivo.</p> <p>Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente.</p> <p>Manutenzione: pulire con il Sapone Pavimenti; per la manutenzione straordinaria usare il prodotto diluito al 20-30% con Diluente.</p> <p>* <u>Tempi di asciugatura (20° C / 55-60% UR):</u> fuori polvere: ca. 6-8 ore asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 18-24 ore (eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)</p>
Etichettatura	<p>Frasi di rischio: nessuna.</p> <p>Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.</p> <p>C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06): Tipologia di prodotto: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, base solvente Valore limite UE per questo prodotto: 400 gr/litro di C.O.V. Questo prodotto contiene al massimo: 40 gr/litro di C.O.V.</p>

Le indicazioni contenute in questa scheda sono redatte in base a prove di laboratorio e a ns. esperienze. Non costituiscono specifica di fornitura data la molteplicità degli impieghi e delle condizioni di applicazione. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo, non ne possono derivare vincoli legali. In caso di dubbio, contattare il rivenditore o il tecnico della casa produttrice.