

Tipologia prodotto	Impregnante per legno, a bassissima tonalizzazione, base acqua.
Area d'applicazione	Trattamento di fondo e, dato a 2-3 mani, di finitura, per pavimenti in legno, sughero, composti del legno e fibre vegetali.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Diluibile con acqua. • 100% privo di solventi. • <u>Non contiene siccativi, biocidi e conservanti.</u> • Alta idrorepellenza e buona resistenza al lavaggio. • Buona permeabilità al vapore. • Ottima resistenza UV (non contenendo siccativi ossidativi). • Su legni ricchi di tannino o sostanze solubili o reattive, non macchia e non subisce ritardi di essiccazione. • Non si carica elettrostaticamente, evitando con ciò di ionizzare l'aria e attirare la polvere sulle superfici trattate. • Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; residui facilmente e completamente bio-degradabili; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.
Aspetto della superficie a prodotto applicato	Dato a una mano viene completamente assorbito, lasciando il fondo opaco e incolore; dato a due/tre mani satura i pori, lasciando una sottilissima patina incolore opaco-satinata sulla superficie.
Dichiaraz. completa dei componenti	Acqua, standolio di ricino, olio di tung, polisaccaridi naturali, idrofugante silossanico (<2%).
Dati tecnici	<p>Forma fisica: liquido semiopaco, lattiginoso.</p> <p>Viscosità (20° C): 36 sec. (coppa Ford/4).</p> <p>Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.</p> <p>Resa: 10-14 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.</p> <p>Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.</p> <p>Confezioni: in PE da 0,5 - 2 lt.</p>
Modalità di applicazione	<p>Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, assorbente, privo di grassi e sporco. In caso di legni resinosi con residui o sacche di resina evidenti, pulire con Diluente. Carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata (prima grana 80-180, poi grana 280-320).</p> <p>Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. Si può applicare a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo. Non applicare a temperature inferiori a +15° C. Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso. Come fondo: applicare 1 mano sottile e ben tirata; come finitura (per ambienti poco frequentati) applicare 2-3 mani sottili e ben tirate, a 8-12 ore* una dall'altra. Passare uno scotch brite dopo la prima mano per tagliare la fibra alzata dall'acqua.</p> <p>Pulizia degli attrezzi: lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.</p> <p>Manutenzione: pulire con il Sapone Pavimenti; in caso di legno "inaridito", applicare l'apposito Olio di Mantenimento.</p> <p>* <u>Tempi di asciugatura (20° C / 55-60% UR):</u> fuori polvere: ca. 4-6 ore asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 8-12 ore (eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura)</p>
Etichettatura	<p>Fraasi di rischio: nessuna.</p> <p>Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.</p> <p>C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06): Tipologia di prodotto: Impregnanti non filmogeni per legno, base acqua Valore limite UE per questo prodotto: 130 gr/litro di C.O.V. Questo prodotto contiene al massimo: 0 gr/litro di C.O.V.</p>

Le indicazioni contenute in questa scheda sono redatte in base a prove di laboratorio e a ns. esperienze. Non costituiscono specifica di fornitura data la molteplicità degli impieghi e delle condizioni di applicazione. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo, non ne possono derivare vincoli legali. In caso di dubbio, contattare il rivenditore o il tecnico della casa produttrice.